

Synteko Urethane

1664 - lesk 20

1665 - lesk 45

1666 - lesk 90

Synteko Urethane 1664, 1665, 1666 tvoří řadu podlahových laků profesionální kvality ve 3 různých stupních lesku. Laky Synteko Urethane jsou vhodné k aplikaci na měkké i tvrdé dřeviny, jestliže je požadována transparentní povrchová úprava.

Argumenty:

Vysoký obsah sušiny - 48 %.

Snadná aplikace, velmi dobrá užitná hodnota.

Vysoký podíl kvality a užitné hodnoty vůči ceně.

Dobrá přilnavost i na většinu dřívě lakovaných podlah.

Lze použít i jako základní nátěr.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Základní složka	polyuretan alkyd
Barva	tmavě hnědý (po vytvrzení čirý)
Hustota	cca 0,9 kg/L
Viskozita	cca 63 sec. (SIS 18 41 15)
Ředidlo	lakový benzín
Doba schnutí	za dobrých podmínek cca 2–4 hodiny, další nános za 10 hodin
Vydatnost	7–15 m ² /L v závislosti na druhu dřeviny
Bod vzplanutí	40 °C
Hořlavost	II. třída
Balení	1L, 5L, 10L
Skladovatelnost	24 měsíců

Skladujte v uzamčených prostorách, v suchu, z dosahu dětí a zvířat a mimo zdroje zapálení. Skladujte v uzavřených nádobách. Vyhýbejte se rozliti a případné kontaminaci. Nevylévejte do odpadů a vodních zdrojů.

POKYNY K JEHO POUŽITÍ

PŘÍPRAVA POVRCHU

Broušení

Zbruste důkladně podlahu za účelem odstranění nečistot, nerovností a zbytků starých nátěrů. Pro tuto práci použijte běžnou válcovou nebo pásovou brusku na podlahy s hrubším zrnem brusného papíru 60-80 s větším tlakem. Broušení provádějte zásadně kolmo ke směru dřevních vláken. Poslední broušení před základováním (případně tmelením) proveďte pásovou nebo kotoučovou bruskou a brusným papírem nebo kotoučem se zrnitostí 120-150 s malým tlakem. Následně vysajte všechny

Technický list Synteko Urethane

~~prach z podlahy, okrajových listů, parapetů atd. Posledních zbytků prachu se nejlépe zbavíte setřením podlahy navlhčeným bavlněným hadrem, přitom dejte pozor, aby hadr nebyl příliš mokrá.~~

Jestliže podlaha vykazuje zvětšené spáry, proveďte jejich vytmelení tmelem Synteko Full-TROWEL Wood Filler 1693, 1694 nebo 1695 (viz. Technický list výrobku).

Základování

Synteko Urethane může být použit jako základní i vrchní lak a současně jako vrchní lak na většinu dalších olejových modifikovaných uretanů.

V žádném případě nepoužívejte Synteko Urethane 1664, 1665 a 1666 k dokončení povrchové úpravy podlah, které byly ošetřeny:

- vodouředitelnými laky
- 2K polyuretany
- nitrocelulózovými laky
- laky vytvrzované UV

APLIKACE LAKU

Výrobek je dodáván k okamžitému použití. Pro základní nátěr na surové dřevo snižte viskozitu naředěním laku 10-25% lakovým benzínem (objemově).

Při aplikaci má být teplota laku a teplota podlahy shodná v rozmezí od +15 °C do +25 °C. Vlhkost dřeva má být v rozmezí od 5 % RV do 12 % RV. Pokud je vlhkost vyšší, je nutno na malém kousku podlahy provést test.

Před použitím nádobu dobře protřepte. Lze aplikovat kartáčem, štětcem, aplikátorem z ovčí vlny, mohérovým válečkem (v případě potřeby i konvenčním stříkáním). Poté aplikujte další dvě vrchní vrstvy.

Pro konvenční stříkání použijte trysku o velikosti 1,8mm při vstupním tlaku 10kp/cm², který se průchodem stříkacího zařízení zvýší na 40kp/cm² (hodnoty pouze informační).

ÚDRŽBA A NÁSLEDNÁ PÉČE

Podlaha může být lehce namáhána za 24 hod. po aplikaci laku. Těžký nábytek a koberce nepokládejte dříve než za 1 týden po aplikaci. Po dobu prvního měsíce neprovádějte žádné mokré čištění.

Podlahy, lakované Syntekem Urethane se velmi snadno udržují. Pravidelné vysátí a setření podlahy hadrem, namočeným ve směsi přípravku Synteko Super Clean a vody, a důkladně vyždímaným, je normálně dostatečné. Stopy z povrchu laku, jako jsou stopy po podpadcích, krému na boty apod. odstraníme přípravkem Synteko Remover. Vyvarujte se intenzivních saponátů. Občasně použijte pro zlepšení vzhledu a zvýšení odolnosti vysoce namáhaných částí podlahy přípravek Synteko Newshine.

K PRAVIDELNÉ PÉČI O PODLAHU NEPOUŽÍVEJTE VOSKY NEBO VOSKOVÉ LEŠTĚNKY!!!

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Manipulace

Detailní informace a pokyny naleznete v Bezpečnostním listu výrobku. Následující informace reprezentují pouze nejdůležitější z nich.

Technický list Synteko Urethane

~~Synteko Urethane je hořlavý! Udržovat mimo zdroje zapálení a mimo dosah dětí. Nejíst, nepít a nekouřit při práci s ním. Používat v dobře větraných místnostech. Při práci používat ochranné respi-~~

rační prostředky, ochranný oděv a rukavice. Chránit se před požitím. Zabránit styku se zrakem a pokožkou. V případě zasažení očí provést důkladné vyplachování minimálně po dobu 10 minut v čisté tekoucí vodě. Při trvalých potížích vyhledat lékaře. Při zasažení pokožky omýt postižená místa vodou a mýdlem.

Čištění

Pracovní pomůcky vymýt po ukončení práce v lakovém benzínu (S6001, S6006). Následně vymýt v mýdlové vodě.

Likvidace odpadu

Likvidaci odpadu provádějte v souladu s místními předpisy.

**Certifikát č.
ISO 9001**



105 0279123-4

ISO 1401

Výrobce: **Akzo Nobel Decorative Coatings AB**
Staffanstorpsvägen 50, SE-205 17 Malmö, Švédsko

Výše uvedené informace jsou založeny na laboratorních zkouškách a praktických zkušenostech, a jako takové mohou být považovány jako vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, vztahuje se naše odpo-

Technický list Synteko Urethane

~~vědnost výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u
námi dodávaných výrobků.~~